
			Mipolam Affinity
POPIS			
Celková tloušťka	EN 428	mm	2.00
Váha	EN 430	g/m ²	2850
Šířka role	EN426	cm	200
Délka role	EN 426	bm	20
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	-	-	EN 649
	ASTM F1303-04	-	-
Zátěžová třída	EN 685	třída	34 - 43
Reakce na oheň	EN 13 501-1	třída	Bfl-s1
Vznik náboje	EN 1815	kV	< 2
Kluznost za mokra	DIN 51130	třída	R10
Součinitel smykového tření	ČSN 744507	μ	0.6
VLASTNOSTI			
Otěruvzdornost	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Třída otěru	EN 649 - EN 651	-	T
Podíl plniv	ISO 10582	typ	I
Rozměrová stálost	EN 434	%	≤ 0.40
Odolnost vůči bodové zátěži	EN 433	mm	~0.02
Test na kolečkovou židli (typ W)	EN 425	-	OK
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717/2	dB	4
Tepelná vodivost	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Barevná stálost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6
Chemická odolnost	EN 423	-	Vynikající
Bakteriostatická úprava	-	-	OK
Povrchová úprava	-	-	Evercare
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	μg/ m ³	< 10
CE MARKING			
	EN 14041	