



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo: **MK PES 300 / 2018 -1**

Polyesterová vpichovaná netkaná textilie Mokrutex HQ PP

1.

MOKRUTEX PES 300

2.

Vpichovaná netkaná textilie pro stavbu silnic, železnic, zemních staveb, pro stavbu hrází, kanálů a odvodňovacích systémů pro funkci separační a filtrační (S, F)

3.

RETEX a.s.
U nádraží 894
672 01 Moravský Krumlov, CZ
e: geo@retex.cz · i: www.retex.cz

4.

...

5.

Systém posuzování a ověřování stálosti stavebních výrobků : **2+**

6.a

Textilní zkušební ústav s.p. - oznámený subjekt 1021 provedl počáteční posouzení systému řízení výroby podle systému 2 + provádí pravidelný dozor nad systémem výroby a vydal certifikát SŘV č. 1021-CPR - 100 - 1/17

7.

Vlastnost		Norma	Jednotka	Střední hodnota	Tolerance	Harmonizované technické normy
Plošná hmotnost		EN ISO 9864	g/m ²	300	± 15	EN 13249:2016
Pevnost	MD	EN ISO 10319	kN/m	4.1	-0.1	EN 13250:2016
	CMD		kN/m	5.1	-0.1	EN 13251:2016
Tažnost	MD	EN ISO 10319	%	80	-20 +20	EN 13252:2016
	CMD		%	80	-20 +20	EN 13253:2016
Statické protřžení - CBR		EN ISO 12236	kN	0.8	-0.1	EN 13254:2016
Dynamické protřžení - kužel		EN ISO 13433	mm	18	+2,0	EN 13255:2016
Charakteristická velikost otvorů O ₉₀		EN ISO 12956	μm	74	± 15 %	EN 13256:2016
Propustnost vody kolmo k rovině geotextilie		EN ISO 11058	m/s	5,06 x 10 ⁻²	± 20 %	EN 13257:2016
Odolnost proti povětrnostním vlivům		EN ISO 12224	Zakrýt v den uložení			EN 13265:2016
Nebezpečné látky			Méně než je požadováno v nařízeních členských států EU			Platné národní předpisy členských států EU

Předpokládá se, že bude odolný po dobu minimálně 5 let v přírodních zemínách s 4<pH<9 a teplotách zeminy < 25° C.

8.

...

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno výrobcem a jeho jménem:
V Moravském Krumlově: 1. 12. 2017


Ing. Robert Šimek
předseda představenstva