

CP 670 protipožární povlak na desky z minerální plsti 140 kg/m³

Těsnění dilatačních spár a konstručních spár v požárně dělicích konstrukcích

Oblasti použití

- Dilatační spáry ve vododorovných konstrukcích.
- Spáry mezi stropní konstrukcí a opláštěním budovy.
- Spáry ve svislých požárně dělicích konstrukcích.
- Spáry mezi požární stěnou a stropní konstrukcí.

Nepoužívat na

- Místa vystavená trvalému tlaku vody.
- Asfalt, přírodní i umělý kámen, podklad vystavený silnému mechanickému namáhání (např. spáry v podlahách).

Bezpečnostní opatření

- Uchovávejte mimo dosah dětí
- Uchovávejte oddleně od potravin.
- Při práci používejte vhodné ochranné pomůcky pro ochranu očí a pokožky.
- Při styku s očima nebo pokožkou důkladně opláchněte vodou.
- Jestliže přetrvává dráždění a jiné symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny Hilti.

Technické údaje

(při optimálních podmínkách 23 °C a 50% vlhkosti)

CP 670

Barva	bílá
Objemová hmotnost	cca 1,5 g/cm ³
CP 670	nanáší se štětcem nebo špachtí
Doba vytvoření povlaku	cca 140 min.
Schopnost pohybu spáry	max. 12,5 %
Teplota při zpracování	+5 až +40 °C
Teplotní odolnost	-40 až +100 °C
pH hodnota	8 – 9 chemicky neutrální
Doba skladovatelnosti (při +5 až 30 °C a uložení na suchém místě)	chránit před mrazem 13 měsíců
Třída reakce na oheň dle ČSN/STN EN 13 501-1 bez zkoušení	F



Dilatační spára pod trapézovým plechem stropní konstrukce **EI 120 min**

British Standard
BS 476-20

EN 1366-1, 3, 4




CP 670 výrobní program

Označení	Balení	Číslo výrobku
CP 670 ablativní nátěr	17,5 kg	286 955
Protipožární identifikační štítek CZ	1 ks	3488 604
Protipožární identifikační štítek SK	1 ks	3488 606




CP 670

protipožární povlak na desky z minerální plsti 140 kg/m³








Doporučení pro montáž

Požární odolnost EI 120 min	Stěna (mm)	Strop (mm)
① Min. tloušťka stavební konstrukce		
Masivní konstrukce	100	100
② Min. tloušťka desky z minerální plsti, objemová hmotnost 140 kg/m ³ EI 120	2 × 60	2 × 60
③ Min. šířka spáry	25	
Max. šířka spáry	500 (oboustranný povlak)	
④ Min. tloušťka vrstvy CP 670		
Na deskách z minerální plsti EI 120	1	1
⑤ Min. přesah povlaku na okolní konstrukce	12,5	12,5
■ Protipožární povlak Hilti CP 670		
■ Minerální plst' 140 kg/m ³		
■ Stupeň hořlavosti A nebo B, bod tavení přes 1 000 °C		



Dilatační spára pod trapézovým plechem stropní konstrukce EI 120 min



Postup montáže

- Vyčistěte spáru po obou stranách, aby povrch byl zbaven mastnoty, prachu a jiných nečistot, bránících dokonalému přilnutí. Kovové povrchy mohou být vycistěny útěrkou namočenou v rozpouštědle.
- Spáry musí být vyplněny správně zvolenou vrstvou minerální plsti 140 kg/m³.
- Vyřízněte z desky minerální plsti potřebné tvary podle rozměrů spáry. Na boky jednotlivých segmentů, které se budou vzájemně dotýkat, naneste tmel CP 670. Na prostupu naneste CP 670 a vyříznuté segmenty z minerální plsti zasaděte do spáry v konstrukci tak, aby jejich povrch byl v jedné rovině s okolní plochou. Mezery je nutno vyplnit CP 670 tak, aby se dosáhlo plošného vyrovnání s okolním povrchem.

- Na stěnu nebo strop přilepte pásku do vzdálenosti min.12,5mm od okraje spáry. Potom naměste nátěr CP 670 na minerální plst'. K nanášení povlaku je možno použít štětec, váleček. K dosažení požadované vrstvy povlaku (1 mm v suchém stavu) se doporučuje nanést dvě vrstvy. Síla naneseného mokrého povlaku se po zaschnutí změní cca o 30%. CP 670 dokonale přilne k většině podkladových materiálů (beton, kov, zdivo...).
- Zkontrolujte pečlivě utěsnění spáry a všech mezer, zda provedení ucpávky odpovídá schválenému doporučení pro montáž.
- Prostup by měl být označen identifikačním štítkem. Štítek umístěte viditelně vedle ucpávky.

Postup při revizích

(dle vyhl. MV ČR č. 246/01 Sb., v platném znění)

- Osoba provádějící kontrolu nebo montáž požárně bezpečnostního zařízení (protipožárních ucpávek) musí být proškolena firmou Hilti.
- Zkontrolujte, zda provedení ucpávky odpovídá schválenému doporučení pro montáž a zda systém není narušen mechanickým nebo jiným poškozením.
- Vystavte protokol o provedené kontrole v souladu s vyhl. MV ČR 246/01 Sb.

CP 670 protipožární povlak na desky z minerální plsti 140 kg/m³

Těsnění prostupů kabelových a potrubních tras

Oblasti použití

- Prostupy pro kably a kabelové žlaby v požárně dělicích konstrukcích a stropech.
- Prostupy plastových trubek v kombinaci se zpěnujícím tmelem CP 611A, zpěnující páskou CP 648 nebo s manžetou CP 644 (viz doporučení pro montáž).
- Vhodné pro prostupy nehořlavého potrubí.
- Vhodné podkladové materiály jako beton, kov, zdivo, sádrokarton, atd

Nepoužívat na

- Místa vystavená trvalému tlaku vody.
- Asfalt, přírodní i umělý kámen, podklad vystavený silnému mechanickému namáhání (např. spáry v podlahách).

Bezpečnostní opatření

- Uchovávejte mimo dosah dětí
- Používejte vhodné ochranné pomůcky pro ochranu očí a pokožky.
- Při styku s očima nebo pokožkou důkladně opláchněte vodou.
- Jestliže přetravává dráždění a jiné symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny Hilti.

Technické údaje

CP 670

(při optimálních podmínkách 23 °C a 50% vlhkosti)

Barva	bílá
Objemová hmotnost	cca 1,5 g/cm ³
Aplikace CP 670	nanáší se štětcem nebo nástříkem
Doba vytvoření povlaku	cca 140 min.
Teplota při zpracování	+5 °C až +40 °C
Teplotní odolnost	-40 °C až +100 °C
pH hodnota	8 – 9 chemicky neutrální
Doba skladovatelnosti	chránit před mrazem
(při +5 °C až +30 °C a uložení na suchém místě)	13 měsíců
Třída reakce na oheň dle ČSN/STN EN 13 501-1 bez zkoušení	F
Klasifikace požární odolnosti dle ČSN/STN EN 13 501-2	EI 60–120



Hlavní výhody při použití

- Snadno roztíratelný štětcem nebo válečkem.
- Velmi dobré akustické vlastnosti (v závislosti na desce minerální plsti Rw/r – až 52 dB).
- Bez zápachu.
- Nízká spotřeba.
- (Tloušťka vrstvy nátěru pro EI 60 minut pouze 0,7mm za sucha).
- Pouze 1 vrstva nátěru na deskách z minerální plsti.
- Kouřotěnost.

British Standard
BS 476-20

EN 1366-1, 3, 4



Přehled spotřeby nátěru CP 670 – oboustranně

Uvažovaná spotřeba při 10 – 20% zaplnění prostupu kabely v kg

Velikost prostupu	Rozměry (mm)	EI 60 min	EI 120 min
0,1 m ²	200 × 500	0,5	0,7
0,2 m ²	400 × 500	1	1,4
0,3 m ²	500 × 600	1,5	2,1
0,4 m ²	500 × 800	2	2,8
0,6 m ²	600 × 1000	3	4,2
0,8 m ²	800 × 1000	4	5,6
1,0 m ²	1000 × 1000	5	7

CP 670 výrobní program

Označení	Balení	Číslo výrobku
CP 670 ablativní nátěr	17,5 kg	286 955
Protipožární identifikační štítek CZ	1 ks	3488 604
Protipožární identifikační štítek SK	1 ks	3488 606




Postup při revizích

(dle vyhl. MV ČR č. 246/01 Sb., v platném znění)





Osoba provádějící kontrolu nebo montáž požárně bezpečnostního zařízení (protipožárních ucpávek) musí být proškolena firmou Hilti. Zkontrolujte, zda provedení ucpávky odpovídá schválenému doporučení pro montáž a zda systém není narušen mechanickým nebo jiným poškozením. Vystavte protokol o provedené kontrole v souladu s vyhl. MV ČR 246/01 Sb.

CP 670 protipožární povlak na desky z minerální plsti 140 kg/m³



Doporučení pro montáž ucpávky

		Stěna (mm)	Strop (mm)
①	Min. tloušťka pravku:		
	Masivní konstrukce	EI 60/120	100
	Lehká požární stěna	EI 60	100
	Lehká požární stěna	EI 90	135
②	Maximální rozměry prostupu		
	Masivní konstrukce	EI 60/120	2000 × 1000
③	Min. tloušťka desky z minerální plsti, měrná hmot. 140 kg/m ³	EI 60	1 × 50
		EI 90/120	2 × 50
④	Min. vzdálenost mezi kabelovými lávkami a stěnami prostupu	EI 60/120	0
⑤	Min. vzdálenost mezi kabelovými lávkami	EI 60/120	0
⑥	Minimální tloušťka vrstvy CP 670 na deskách minerální plsti, na kabelech	EI 60	0,7 za sucha
	a kabelových lávkách	EI 90/120	1 za sucha
⑦	Délka nátěru CP 670 na kabelech a kabelových lávkách	EI 60/120	150
⑧	Min. přesah povlaku na okolní kostrukce	12,5	12,5
■	Protipožární povlak CP 670		
■	Minerální plst 140 kg/m ³		
	Stupeň hořlavosti A nebo B, bod tavení přes 1 000 °C		



Prostupy kabelových tras EI 60 min, EI 120 min

Doporučení pro montáž ucpávky

	stěna	strop
Prostupy plastového potrubí pouze v kombinaci se zpěnujícím materiálem	Max. průměr trubky (mm)	Max. průměr trubky (mm)
Kombinace CP 670 s manžetou CP 644** (požární odolnost EI 120)	160	160
Kombinace CP 670 s páskou CP 648E** (požární odolnost EI 90)*	110	110
Kombinace CP 670 s tmelem CP 611A** (požární odolnost EI 90)*	50	50


Prostupy kovového potrubí

Max. průměr ocelové trubky	250	250
Max. průměr měděné trubky	108	108

* Při kombinaci s páskou CP 648, nebo tmelem CP 611A nedoporučujeme pohledové strany pásky či tmelu překryt povlakem CP 670 z důvodu revizí.

** Při montáži postupujte dle technických listů pro uvedený materiál.

Ucpávka kovových trubek bez vnější izolace zajišťuje pouze celistvost utěsnění, v případě, že má být zajistěna i izolační schopnost, opatřete trubky izolací z minerální plsti tloušťky 40 mm do vzdálenosti 500 mm od prostupu (na obě strany). Izolaci fixujte nehořlavým materiálem (drát, kovové stahov. pásky).



Postup montáže

- Vyčistěte prostup, ale jeho okraje nezvlhčujte. Kably, a kabelové lávky potrubí musí být instalovány podle příslušných předpisů.
- Dobře rozmichejte CP 670. Pro snazší odříznutí je vhodné nanést štětcem CP 670 na vnější stranu desky z minerální plsti 24 hodin před jejím nařezáním. Síla naneseného mokrého povlaku se po zaschnutí změní cca o 30%.
- Pro požární odolnost EI 60 minut natřejte jednu desku z obou stran. Pro EI 120 min natřejte desky dvě pouze z jedné strany (viz detaily prostupů kabelových tras).
- Vyrízněte z desky potřebné tvary (segmenty). Na boky jednotlivých segmentů, které se budou vzájemně stýkat, naneste štětcem nebo špachtí CP 670. Na boky prostupů také naneste nátěr a vyríznuté segmenty z minerální plsti zasadte do prostupu tak, aby jejich povrch byl v jedné rovině s okolní plochou. Mezery je nutno vyplnit CP 670 tak, aby se dosáhlo plošného využívání s okolním povrchem.
- Poznámka: Boky prostupu a kabelové lávky stačí pokrýt pouze do hloubky odpovídající tloušťce desek minerální plsti.

- Na stěnu nebo strop přilepte pásku do vzdálenosti min 12,5 mm od okraje prostupu. Potom naneste štětcem CP 670 na minerální plst, kably a kabelové lávky podle doporučení pro montáž ucpávky. K nanášení povlaku je možno použít štětec, váleček nebo bezvzduchovou stříkači pistoli. K dosažení požadované vrstvy povlaku (1 mm v suchém stavu) se doporučuje nanést dvě vrstvy. Pro vrstvu 0,7 mm stačí pouze 1 vrstva nátěru na desce.
- Při dodatečném pokládání nebo odstraňování kabelů je nutno vyplnit otvory vzniklé v minerální plsti a zbytkové mezery vyplnit CP 670. Jakékoli poškození povrchu povlaku na minerální desce musí být opraveno.
- Zkontrolujte pečlivě utěsnění prostupu i všech mezer, zda provedení ucpávky odpovídá schválenému doporučení pro montáž. Upozorněte písemně investora, že je nutno v rámci stanovených požárně preventivních kontrol kontrolovat neporušenosť ucpávky a povlaku CP 670.
- Prostup by měl být označen identifikačním štítkem. Štítek umístěte viditelně vedle ucpávky.